



Verarbeitung Travertino Fantasy

Geeignete Flächen:

Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipswandbauplatten, Mauerwerk, mineralische Reibeputze und Kunstharzputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Fliesen- und Plattenbeläge, waschbeständige Dispersionsanstriche, alte Latexfarben, Acrylatfarben, Acryllackanstriche, Alkydharzanstriche, Glasfasertapete, gestrichen, MDF-Platten.

Vorbereitung der Wände:

Die Wände müssen glatt und vorgespachtelt, tragfähig, sauber und trocken sein. Ebenso müssen sie frei von Öl, Schmutz, Staub und Farbrückständen sein. Auch Unebenheiten sowie Risse oder Löcher dürfen nicht vorhanden sein. Die Wahl der jeweiligen Grundierung und der Vorschicht hängt vom Untergrund ab. Für ein perfektes Resultat ist ein sehr glatter und homogener Untergrund Voraussetzung. Beton, Gipsputz, Grundputz, Gipskarton- und Faserplatten, MDF Platten und Fliesen müssen grundsätzlich grundiert werden. Das Verwenden der Grundierung von stuccoweb garantiert eine bestmögliche Haftung.

Vorbereitung vom Travertino Fantasy:

Das Produkt wird in Pulverform geliefert und muss mit 43% an Wasser vermischt werden. Es ist empfehlenswert die Hälfte erstmals zu vermischen, da innerhalb von 2 Std. das Produkt verhärtet und nicht mehr benutzbar ist.

Beispiel: 9kg = 3,9lt. Wasser / 4,5kg = 1,8lt Wasser

Werkzeug:

Venezianischer Spachtel, Schwamm und Rolle

Grundierung:

Der Untergrund als auch die Werkzeuge müssen sauber und trocken sein, die Temperatur während der Grundierung nicht niedriger als 5°C und nicht höher als 35°C sein. Die Grundierung wird fein mit einem Schwamm oder einer Rolle aufgetragen. Die Trocknungszeit der Grundierung beträgt 5-10 Stunden. Die Grundierung bietet eine gewisse Saugfähigkeit und gewährleistet somit ein leichteres Auftragen vom Travertino Fantasy. Bei unebenen Flächen sollte eine Vorschicht von stuccoweb für die Glättung verwendet werden.

2. Farbmischung:

Hierfür wird immer ein Farbbecher ca. 10 Minuten mit einem großen Eimer Travertino vermischt. Der Farbbecher ist genau für einen großen Eimer (Hauptmaterial) abgestimmt. Zum Vermischen der Farbe sollte ein elektrischer Quirl verwendet werden, das Ziel ist eine sahnige, homogene Creme ohne Klumpen. Für eine hellere Abtönung sollte die Farbe während des Rührvorgangs langsam hinzugegeben werden bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Das Hauptmaterial muss in jedem Fall, auch ohne Abtönung umgerührt werden.





Verarbeitung Travertino Fantasy

3. Anwendung Travertino Fantasy:

Travertino Fantasy (18kg = 43lt. % Wasser vermischen) mit einer Schicht von ca 1,5 mm – 2,0 mm auftragen. Dann sofort mit einer Glättkelle aus Plastik, Bewegungen von links nach rechts durchführen, damit sich der Travertino-Effekt bildet. Bevor das Produkt anfängt zu trocknen mit einer Venezianischen Spachtel (Inox) verpressen und alle Unebenheiten ausgleichen und glätten. Der Druck sollte nicht so stark sein, damit der Travertinstein-Effekt authentisch bleibt. Diesen Vorgang kann 2 mal gemacht werden. TRAVERTINO FANTASY muss nur einmal aufgetragen werden. Die Wand kann geschliffen werden, dies ist jedoch nicht Pflicht. Wie bei der Grundierung sollte auch während der Auftragung des Travertino Fantasy die Temperatur zwischen 5°C und 35°C liegen.

4. Wachs-Versiegelung:

Nach 1-2 Tagen wird mit einem Naturschwamm das Wachs aufgetragen. Hier reicht generell eine Anwendung, in Nassbereichen und Feuchträumen empfiehlt es sich jedoch 2-3mal zu wachen. Gleiches gilt für Küchen wegen möglicher Fettflecken und Spritzwasser, da die gewachsenen Flächen weitestgehend unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Verschmutzungen durch Flüssigkeiten sind. Das Wachs erhöht zudem die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche. Die Trocknungszeit beträgt 5-7 Stunden. Die Wandfläche kann nach der Behandlung ganz normal abgewaschen werden, es empfiehlt sich zudem ein Pflegemittel von Stuccoweb.

Weitere Hinweise:

Es ist auch abgetöntes Spezialwachs in Silber, Gold, Blau, Rot Grün und Bronze erhältlich. Dieses wird einfach mit einem Naturschwamm leicht auf die Wandfläche getupft. Dadurch erzielt man leichte Schattierungen und einen sehr schönen Effekt, der keinesfalls unruhig wirkt. Anwendungsbeispiele: Eine rote Wand mit Stucco Veneziano und Wachs in Gold oder eine graue Wand mit Marmorino und Wachs in Blau.

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung von Stucco Veneziano erreichen Sie uns unter info@stuccoweb.com oder telefonisch unter der Rufnummer: +49 (0) 231/22019698.

Wir beraten Sie gerne umfassend zu all unseren Produkten und finden die richtigen Artikel für Ihre Vorstellungen zur Wandgestaltung. Wir wünschen Freude an der Arbeit und gutes Gelingen. Team stuccoweb.

Firma: stuccoweb
Straße: Magirus-Deutz-Straße 12
PLZ-Ort: D-89077 Ulm
Tel.: +49 (0) 231/22019698
Email: info@stuccoweb.com
Web: www.stuccoweb.com

